

Center Astar Universal

- Material rrafshues me bazë çimento, rërë me granulometri të seleksionuar, rezina hidrofobike dhe aditiv të tjerë special të cilët sigurojnë punueshmëri dhe hapje mjaft të mirë, kohë të gjatë punueshmërie, papërshkueshmëri ndaj ujit, rezistencë mekanike dhe aftësi të larta lidhëse midis shtresave ku do të aplikohet.
- I përshtatshëm për rrafshimin dhe izolimin e sipërfaqeve që do të vishen me veshje dekorative grafiato në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Mund të përdoret edhe para përdorimit të llaçit në kollonat e betonit.
- Aplikohet mbi sipërfaqe me bazë llaçi tradicional ose të parapërgatitur me bazë çimento-gëlqere. Materiali duhet të përhapet me shpatull metalike në mënyrë që të sigurohet një përhapje uniforme në të gjithë sipërfaqen. Dora e dytë duhet të aplikohet 1 orë pas aplikimit të dorës së parë. Sipërfaqet ku do të aplikohet duhet të jenë të niveluara, të qëndrueshme të pastra nga pluhurat të pa lyera me bojë, gëlqere apo materiale të tjera

Përgatitja.

Në një enë hidhni 7 - 8 litra ujë dhe 25 kg produkt. Përzieni me një përzjerës elektrik me numër të vogël rotullimesh derisa masa të bëhet homogjene pa kokrriza dhe me viskozitetin e dëshiruar. Rekomandohet që përzjerja të lihet në qetësi rreth 10 minuta dhe të përzjehet përsëri përpara përdorimit.



Të Dhënat Teknike

● Raporti i Përzieries	7 - 8 litra ujë/25kg
● Jetëgjatësia e llaçit	4 orë
● Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
● Ngjyra	E bardhe
● Koha e hapjes	30 min
● Trashësia maksimale për shtresë	1,5 mm
● Konsumi	4 - 5 kg/m ²
● Forma	Pluhur
● Paketimi	Thase 25kg
● Ruajtja	6 muaj nga data e prodhimit
● Rezistenca në shtypje	≥ 15 N/mm ²
● Rezistenca në përkulje	≥ 3,5 N/mm ²
● Rezistenca ndaj lagështirës	e mirë

