

Center AquaFix A+B

- Material Hidroizolues me dy komponentë: Me bazë çimento, inertesh me granulometri të seleksionuar, aditiv special dhe polimer sintetikë hidroizolues. Siguron hidroizolim, fleksibilitet, punueshmëri mjaft të mirë dhe aftësi shumë të mirë ngjitëse.
- Përdoret si hidroizolues përpara shtrimit të pllakave në ambiente të brëndshme dhe të jashtëme, në pishina me beton të maturuar, në banjo, dysheme etj. Për hidroizolim në taracave, bodrumeve dhe ballkoneve. Veshje hidroizoluese dhe mbrojtëse të sipërfaqeve të betonit apo suvave të ekspozuara ndaj agjentëve agresiv kimik, atmosferik, apo vibrimeve. Nivelim hidroizolues i suvave të plasaritura. Veshje hidroizoluese dhe mbrojtëse të mureve në themele.
- Minimalisht aplikohen dy shtresa 1,5 mm secila, midis shtesave kur shtresa e parë është ende e njomë mund të vendosni edhe rrjetë me fibra qelqi në rast se sipërfaqja ku do të aplikohet është subjekt i vibrimeve. Dora e dytë nuk duhet të aplikohet përpara tharjes së dorës së parë, rreth 4-6 orë më vonë. Produkti përdoret vetëm duke kombinuar Komponentin A me Komponentin B në sasinë e rekomanduar. Mos shtoni ujë, çimento apo material tjetër në produkt.



Pergatitja.

Për çdo 15kg të komponentit A, duhen 5kg komponent B. Derdhni komponentin B në një enë të pastër dhe më pas shtoni ngadalë komponentin A duke e përzjerë mekanikisht me trapano me numër të vogël xhirosh (500 r/min), derisa të arrihet një masë homogjene pa kokrriza apo flluska ajri.

Të Dhënat Teknike

● Raporti i Përzieries	5 kg B/15kg A
● Jetëgjatesia e llaçit	4 orë
● Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
● Ngjyra përfundimtare	gri
● Koha e hapjes	30 min
● Koha e aplikimit të dorës së dytë	6 orë në 20°C
● Konsumi	1,2 - 1,6 kg/m ²
● Forma	Pluhur + lëng
● Paketimi	Thase 15kg + Bidon 5kg
● Ruajtja	12 muaj nga data e prodhimit

