



Center Coll 1000 E Bardhe/ Gri

- ◆ Koll e thatë e përgatitur në rrugë industriale, për përdorim me dorë në ambiente të brendshme. Është e përbërë nga inerte gelqerore karbonike me kurbë granulometrike rigoroze, çimento portland 52.5R, rezina dhe aditiv special.
- ◆ I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave prej qeramike në dysheme me bazë çimento në ambiente të brendshme. Nuk përdoret mbi suporte prej allçije, metali, druri, gome, linoleum në ambiente te ngrira apo te jashtme.
- ◆ Për një aplikim sa më të mirë rekomandohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Rekomandohet që pas vendosjes së pllakës të ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotësisht. Mbushja e fugave të pllakave mund të realizohet pas 24- 36 orësh. Në varësi të gjerësisë dhe trashësisë së shtresës këshillohet: CENTER STUKO 0-8 mm për mbushjen e veshjeve me fuga më të vogla se 8 mm.

Përgatitja.

Në një enë hidhni 7 - 8 litra ujë dhe 25 kg produkt. Përzjeni me një përzjerës elektrik me numër të vogël rrotullimesh derisa masa të bëhet homogjene pa kokrriza dhe me viskozitetin e dëshiruar. Rekomandohet që përzjerja të lihet në qetësi rreth 10 minuta dhe të përzjehet përsëri përpara përdorimit.

Të Dhënat Teknike

◆ Raporti i Përzieries	7 - 8 litra ujë/25kg
◆ Jetëgjatësia e llaçit	4 orë
◆ Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
◆ Ngjyra	E bardhe/ gri
◆ Koha e hapjes	30 min
◆ Koha e Korrigjimit	30 min
◆ Konsumi	5 - 6 kg/m ²
◆ Forma	Pluhur
◆ Paketimi	Thase 25kg
◆ Ruajtja	6 muaj nga data e prodhimit

Forca e Ngjitjes

◆ Pas zhytjes në uje	≥ 0,5 N/mm ²
◆ Pas cikleve ne ngrirje shkrires	≥ 0,5 N/mm ²
◆ Pas Veprimt të nxehtësisë	≥ 0,5 N/mm ²
◆ Në kushte normale	≥ 0,5 N/mm ²

