

Center Coll 2000 E Bardhe/ Gri

- Koll akrilike për përdorim me dorë në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Është e përbërë nga inerte mermeri me kurbe granulometrike rigoroze, çimento portland 52.5R, rezina akrilike dhe aditiv special. Gëzon forcë ngjitëse optimale, karakteristika të mira të padepërtueshmërisë së ujit, si dhe kohë punueshmërie të gjatë.
- I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave prej qeramike, gres, porcelan, në dysheme me bazë çimento për ambiente të jashtme dhe të brendshme. Nuk përdoret mbi suporte allçije, metali, druri, gome, linoleum dhe ambiente të ngrira.
- Për një aplikim sa më të mirë rekomandohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Rekomandohet që pas vendosjes së pllakës të ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotësisht. Mbushja e fugave të pllakave mund të realizohet pas 24 - 36 orësh, këshillohet: CENTER STUKO 0-8mm për mbushjen e fugave më të vogla se 8mm.

Përgatitja.

Në një enë hidhni 7 - 8 litra ujë dhe 25 kg produkt. Përzieni me një përzjerës elektrik me numër të vogël rotullimesh derisa masa të bëhet homogjene pa kokrriza dhe me viskozitetin e dëshiruar. Rekomandohet që përzjerja të lihet në qetësi rreth 10 minuta dhe të përzjehet përsëri përpara përdorimit.

Të Dhënat Teknike

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ● Raporti i Përzieries | 7 - 8 litra ujë/25kg |
| ● Jetëgjatësia e llaçit | 4 orë |
| ● Temperatura e aplikimit | +5 deri +35 °C |
| ● Ngjyra | E bardhe/ gri |
| ● Koha e hapjes | 30 min |
| ● Koha e Korrigjimit | 40 min |
| ● Konsumi | 5 - 6 kg/m ² |
| ● Forma | Pluhur |
| ● Paketimi | Thase 25kg |
| ● Ruajtja | 6 muaj nga data e prodhimit |

Forca e Ngjitjes

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ● Pas zhytjes në uje | ≥ 1 N/mm ² |
| ● Pas cikleve në ngrirje shkrirje | ≥ 1 N/mm ² |
| ● Pas Veprimit të nxehtësisë | ≥ 1 N/mm ² |
| ● Në kushte normale | ≥ 1 N/mm ² |

