

## Center Spatorella

- Stuko patinimi me bazë çimendo, pluhur mermeri me granulometri të seleksionuar, rezina sitentike, dhe aditiv special. Garanton punueshmëri shumë të mirë dhe hapje të lehtë pa rrëshkitshmëri vertikale gjë që lehtëson aplikimin në mure apo tavane.
- I përshtatshëm për stukimin e mureve dhe tavaneve të mbushura me llaç tradicional, prej betoni apo kartongipsi. Përdoret në ambjete të brendshme dhe të jashtme. Ferkohet lehtësisht me letër zmerile dhe jep një rifiniture të lëmuar. Mund të përdoret në trashësi deri në 3mm për dorë.
- Suporti ku do të aplikohet Center Spatorella duhet të jetë i pastër pa lendë të huaja si dhe nuk duhet të ketë disnivele më të mëdha se 3mm. Përhapja bëhet me një spatul të lëmuar për të siguruar një mbulim të plotë të sipërfaqes. Nuk duhet aplikuar në trashësi më të mëdha se 3mm. Mund të aplikohet në dy duar. Fërkimi me letër zmeril mund të kryhet pas 24 orësh.

### Përgatitja.

Në një enë hidhni 4,5 - 5 L ujë dhe 15 kg Center Spatorella. Përzjeni me një përzjerës elektrik me numër të vogël xhirosh derisa të përftohet një masë homogjene. Lihet në qetësi për 5 min dhe përzjehet përsëri përpara aplikimit.

### Të Dhënat Teknike

● Raporti i Përzieries	4,5 - 5litra ujë/15kg
● Jetëgjatësia e llaçit	4 orë
● Temperatura e aplikimit	+5 deri +35 °C
● Ngjyra	E bardhe
● Trashësia max për dorë	1 mm
● Koha e pritjes për dorën e dytë	60 - 90 min
● Konsumi	1 kg/m <sup>2</sup> për mm trashësi
● Forma	Pluhur
● Paketimi	Thase 15kg
● Ruajtja	12 muaj nga data e prodhimit
● Koha e pritjes për fërkim	24 orë
● Koha e pritjes për lyerie	2 - 3 jave

